

Dørprofiler består af en PVC-del og en cellegummi-del. På side 1 findes data vedr. PVC-delen og på side 2 findes data vedr. cellegummi-delen.

### Egenskaber

Kvalitet	PVC med stålindsats (ST2K60)	
Dimensioner	Afhængig af tegning	
Form	Afhængig af tegning	
Rullelængde	Afhængig af dimensioner (25-50 meter)	
Tolerance	E2	ISO 3302-1
Farve	Flere farver	
Arbejdstemperatur	-25°C til +75°C	
Densitet (PVC)	1,26 g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Hårdhed	76° Shore A +/- 5	
Trykstyrke (PVC)	126 kg/cm <sup>2</sup>	ISO 527
Brudforlængelse (PVC)	286%	ISO 527

### Resistens

Vejr	+++
Aldring	+++
Ozon og UV-stråling	++
Ild	-
Benzin	++
Mineral olie og fedt	++
Vegetabilsk olie	++
Alkohol	++
Syrer og baser	+
Havvand	+++

### Klassifikation

Fremragende	+++
Meget god	++
God	+
OK	*
Ikke resistent	-

#### Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.