



Datablad

Gummiplader i massiv gummi

RUBBERPROFF

Materiale specifikation

Nitril (NBR)

Egenskaber

Hårdhed:	65° Shore A ± 5°
Arbejdstemperatur:	-20° til +80° C
Trækstyrke:	5 MPa
Massefylde:	1,40 g/cm ³
Farve:	Sort
Overflade:	Blank



Kemisk resistens

Syre & Base:	Meget egnet
Fortyndet:	Meget egnet
Høj koncentration:	Egnet
Olie:	Meget egnet
Vejr:	Moderat
Slid:	Moderat

Farver

Nitril gummi fås i sort og hvid

Indlæg

Nitril (NBR) fås både med og uden indlæg

Varianter

Tykkelse	Rullebredde	Rullelængde	Antal indlæg	1 m ² udgøres af
1 mm	1.400 mm	20.000 mm	-	1.400 x 700 mm
1,5 mm	1.400 mm	15.000 mm	0 eller 1	1.400 x 700 mm
2 mm	1.400 mm	10.000 mm	0 eller 1	1.400 x 700 mm
3 mm	1.400 mm	10.000 mm	0, 1 eller 2	1.400 x 700 mm
4 mm	1.400 mm	10.000 mm	0, 1 eller 2	1.400 x 700 mm
5 mm	1.400 mm	10.000 mm	0, 1 eller 2	1.400 x 700 mm
6 mm	1.400 mm	10.000 mm	0 eller 2	1.400 x 700 mm
8 mm	1.400 mm	5.000 mm	0 eller 2	1.400 x 700 mm
10 mm	1.400 mm	5.000 mm	0 eller 2	1.400 x 700 mm
12 mm	1.400 mm	5.000 mm	-	1.400 x 700 mm
15 mm	1.400 mm	5.000 mm	-	1.400 x 700 mm
20 mm	1.400 mm	5.000 mm	-	1.400 x 700 mm

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysninger kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar, at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. Kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer