

Bruges i og omkring mekaniske processer



Egenskaber

Materiale	NR/SBR	
Farve	Brun	
Hårdhed	40 Shore A +/- 5	ISO 868
Densitet	1,05 g/cm ³ +/- 0,05	
Trækstyrke	24 N/mm ²	ISO 37
Brudforlængelse	620%	ISO 37
Slidstyrke	120 mm ³	ISO 4649
Kompressionssæt	30%	ISO 815
Arbejdstemperatur	-25°C til +70°C	
Rivemodstand	35 N/mm	ISO 34

Varme aldring (ISO 188): 72 timer ved 70°C

Hårdhed	+5 (Max)
Trækstyrke	+10/-25%
Brudforlængelse	+10/-25%

Resistens

Ozon	OK
Olie	Ikke anbefalet
Koncentreret syrer og baser	Ikke anbefalet
Fortyndede syrer og baser	God
Opløsningsmidler	Ikke anbefalet

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.