

Modstandsdygtig over for syrer, udvaskning og aldring.



Egenskaber

Materiale	Silikone (VMQ)	
Farve	Transparent og rød	
Hårdhed	60 Shore A +/- 5	ISO 868
Densitet	1,2 g/cm ³ +/- 0,1	
Brudforlængelse	260%	ISO 37
Kompressionssæt	17%	24 timer ved 150°C
Arbejdstemperatur	Ca. -60°C til +230°C	Rød: kort tid ved 250°C
Rivestyrke	14,7 N/mm	ISO 34

Resistens

Ozon	God
Olie	OK
Koncentreret syrer og baser	God
Fortyndede syrer og baser	God
Opløsningsmidler	OK

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.