

### Egenskaber

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| Dimensioner                  | Anvist på tegning                      |                   |
| Form                         | D-form, Krone-form og p-form           |                   |
| Rullelængde                  | Afhængig af dimensioner (10-200 meter) |                   |
| Tolerance                    | E3                                     | ISO 3302-1        |
| Farve                        | Sort                                   |                   |
| Arbejdstemperatur            | -30°C til +110°C                       |                   |
| Max temperatur (kort tid)    | +150°C                                 |                   |
| Densitet                     | 450 kg/m <sup>3</sup> (+/- 100)        |                   |
| Hårdhed                      | 15 Shore A +/- 5                       |                   |
| Kompressionssæt              | <30 N/mm <sup>2</sup>                  |                   |
| Lav-temperatur fleksibilitet | Ingen revner                           | 5 timer ved -40°C |
| Ozon resistens test (IDM 2)  | Ingen revner                           | 70 timer ved 20%  |

### Resistens

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Vejr                 | +++ |
| Aldring              | +++ |
| Ozon og UV-stråling  | +++ |
| Ild                  | *   |
| Benzin               | -   |
| Mineral olie og fedt | -   |
| Vegetabilsk olie     | +   |
| Alkohol              | +   |
| Syrer og baser       | +   |
| Havvand              | +++ |

### Klassifikation

|                |     |
|----------------|-----|
| Fremragende    | +++ |
| Meget god      | ++  |
| God            | +   |
| OK             | *   |
| Ikke resistent | -   |

#### Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.